



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA ELMİN İNKİŞAFI FONDU

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkışafı Fonduun
elmi-tədqiqat programlarının, layihələrinin və digər elmi tədbirlərin
maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə qrantların verilməsi üzrə
2011-ci ilin 1-ci müsabiqəsinin (EIF-2011-1(3)) qalibi olmuş
və yerinə yetirilmiş layihə üzrə

YEKUN ELMİ-TEXNİKİ HESABAT

Layihənin adı: Radio dalğalarını yüksək udma qabiliyyətinə malik maqnetit əsaslı nanokompozit materialların alınması və tədqiqi

Layihə rəhbərinin soyadı, adı və atasının adı: Həsənli Şəmistan Mahmud oğlu

Qrantın məbləği: 50 000 manat

Layihənin nömrəsi: EIF-2011-1(3)- 82/04-M-24

Müqavilənin imzalanma tarixi: 27 sentyabr 2011-ci il

Qrant layihəsinin yerinə yetirilmə müddəti: 12 ay

Layihənin icra müddəti (başlama və bitmə tarixi): 1 oktyabr 2011-ci il – 1 oktyabr 2012-ci il

Diqqət! Bütün məlumatlar 12 ölçülü Arial şrifti ilə 1 intervalla doldurulmalıdır.

Diqqət! Uyğun məlumat olmadığı təqdirdə müvafiq bölmə boş buraxılır.

Hesabatda aşağıdakı məsələlər işıqlandırılmalıdır:

1	Layihənin həyata keçirilməsi üzrə yerinə yetirilmiş işlər, istifadə olunmuş üslub və yanaşmalar (burada doldurmali). FeCO ₃ dəmir karbonatından maqnit xassəli materialın alınması üçün onun normal hava şəraitində yanma temperatur rejimi təcrübü üsulla təyin edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, optimal maqnit xassəli maqnit materialı almaq üçün dəmir karbonatı-(FeCO ₃) 800-1000°C-də 2 saat müddətində yandırılıbdır. Yanma prosesi zamanı temperaturun təsiri ilə dəmir karbonatı-(FeCO ₃) parçalanır və dəmir atomlarının oksigenlə birləşməsi nəticəndəse yeni FeO.Fe ₂ O ₃ (maqnetit) maddəsi alınır. Maqnetitin maqnit xassəsini tədqiq etmək üçün Faradey metodu və vibrasiya maqnitometrindən(Lakeshore 7404 VSM maqnetometr) istifadə edilmişdir. Nazik təbəqəli kompozitlərin sintezi üçün keramika bışirmə texnologiyasından istifadə edilmişdir. Kompozit nümunələrin alınması aşağıdakı kimi aparılmışdır: Əvvəlcə bütün fraksiyalar üçün maqnit xassəli kompozitlərin sintezi üçün komponentlərin optimallıq
---	---

həcmi faizləri hesablanmışdır. Sonra şixtənin komponentləri-siderit (Sid) və polipropilen (PP) lazımi çəkidə çəkilir və dəyirmando qarışdırılır. Alınmış qarışq presformaya yerləşdirilir və aşağıdakı ardıcılıqla isti presdə preslənir və sintez edilir:

a) əvvəlcə şixtə 20 dəqiqə müddətində $P=1\text{ MPa}$ təzyiq altında ərimə temperaturuna qədər ($T=160^{\circ}\text{C}$) qızdırılır; b) sonra presin təzyiqi $P=15 \text{ MPa}$ -la qədər qaldırılır, ərimiş şixtə bu təzyiqdə 5 dəqiqə müddətində saxlanılır; c) alınmış nümunələr suda möhkəmlətmə üsulu ilə soyudulur. Şəkil 1-də sintez edilmiş nümunələrin homogen qarışığı göstərilmişdir.




Şəkil.1.

Şəkil 1-dən görünür ki, sintez edilmiş kompozitlərdə komponentlər kifayət qədər homogen paylaşmışdır.

2	Layihənin həyata keçirilməsi üzrə planda nəzərdə tutulmuş işlərin yerinə yetirilmə dərəcəsi (faizlə qiymətləndirməli) <i>(burada doldurməli)</i> 100%
3	Hesabat dövründə alınmış elmi nəticələr (onların yenilik dərəcəsi, elmi və təcrübi əhəmiyyəti, nəticələrin istifadəsi və tətbiqi mümkün olan sahələr aydın şəkildə göstərilməlidir) <i>(burada doldurməli)</i>

Hesabat dövründə alınmış mühüm nəticələr:

1. Nazik təbəqəli kompozitlərdə onlardan keçən cərəyanın gərginlikdən asılılığı ($I=f(U)\text{VAX}-i$) siderit zərrəciklərinin(doldurucunun) diametrinin orta qiymətindən, onların kompozitdəki konsentrasiyasından və tətbiq olunan gərginliyin qiymətindən asılıdır. Bu asılılıqlar qeyri xətti xarakter daşıyır(nümunə üçün 20%Sid +80%PP kompozit təbəqənin VAX-ı şəkil 2-də göstərilmişdir). Şəkildən görünür ki, kompozitə tətbiq olunan gərginliyin qiyməti artıraqca



Şəkil 2. 20%(Sid)+80%(PP) maqnit kompozitinin volt-amper xarakteristikası

ondan keçen cərəyan şiddətinin qiyməti artır. VAX-ın qeyri xətti xarakter daşımاسının əsas səbəbi fazalararası sərhəddə potensial chəpərin yaranması və termoionlaşma Frenkel effektidir. Nümunələrdən keçen cərəyan şiddətinin gərginlikdən asılılığının tədqiqinin analizindən məlum edilmişdir ki, cərəyan şiddətinin gərginlikdən asılılığını nəzəri olaraq $J = A_1 U + A_2 U^2$ formulu vasitəsi ilə ifade etmək olar. Bunu nəzərə alaraq demək olar ki, tədqiqi olunan kompozitlərin elektrik keçiriciliyində 2 mexanizm mühüm rol oynayır. Bir mexanizmdən digərinə kecid gərginliyi A_1/A_2 nisbəti ilə təyin olunur. Cədvəldə müxtəlif ölçülü 40% siderit 60% polimer əsasında sintez olunmuş kompozitlər üçün bir mexanizmdən digərinə kecid gərginliyi qeyd olunmuşdur.

Cədvəl 1


D, mkm	S, 10^{-3} m^2	U, V
117,81	0.045	125.25
179,03	0.031	142.92
256,57	0.021	166.53

Cədvəldən göründüyü kimi kecid gərginliyin qiyməti ümumi səthin qiymətindən asılıdır. Şəkil 3-də kecid gərginliyinin ümumi səthin qiymətindən asılılığı göstərilmişdir.


Beləliklə göstərilmişdir ki, kompozit təbəqələrin elektrik keçiriciliyinin xətti və qeyri-xətti hissəsinə uyğun gələn iki proses iştirak edir. $J=J(U)$ asılılığının xətti hissəsində cərəyanın artması elektronların sürətinin artması hesabına, qeyri-xətti hissəsində isə bu, kompozitdə elektronların miqdarının artması hesabına baş verir. Keçiriciliyin xətti hissəsindən qeyri-xətti hissəsinə kecid gərginliyinin qiyməti, kompozitdəki bütün mikrohissəciklərin səthində yerləşən elektronların hesabına yaranmış elektronların həcmi sıxlığını xarakterizə edən " $\frac{6\varphi}{D}$ " (burada φ - mikrohissəciklərin həcmi konsentrasiyası, D-mikrohissəciklərin orta diametridir) parametrindən asılıdır. Keçiriciliyin qeyri-xətti hissəsində, elektronların miqdarının artması ilə bərabər, onların intensiv udułması da baş verir. Beləliklə, əmələ gələn və udulan elektronların miqdarı verilmiş elektrik gərginliyindən asılıdır.

Müəyyən edilmişdir ki, kompozitlərin elektrik keçiriciliyində metal zərrəciklərin ümumi səthi və onlar arasında ki, məsafə əsas rol oynayır. Şəkil 4-də cərəyan şiddətinin maksimal qiymətinin zərrəciyin ölçüsündən asılılığı göstərilmişdir.

Nəzəri model əsasında metal zərrəcikləri arası məsafə ilə kecid gərginliyi $\frac{6\varphi}{D}$ (burada φ -



Şəkil 3. Kecid gərginliyinin ümumi qiymətindən asılılığı



Şəkil 4. Cərəyan şiddətinin maksimal qiymətinin səthin zərrəciyin ölçüsündən asılılığı.
40% siderit 60% PP

mikrohissəciyin həcmi konsentrasiyası, D-mikrohissəciyin orta diametri) parametrinin arasında ki, əlaqə müəyyən edilmişdir. Göstərilmişdir ki, kecid gərginliyinin qiyməti səthin ümumi qiymətinin

artması ilə azalır, hissəciklərarası məsafənin artması ilə isə artır.

Siderit zərrəciklərinin fraksiyasının kompozitin elektrofiziki xassələrinə təsiri tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, kompozitin elektrofiziki xassələrini artırmaq üçün $d=200-315\text{mkm}$ ölçülü zərrəciklərdən və həcmi faizi $\leq 40\%$ (Siderit)+60%PP kompozitlərin istifadəsi məqsədə uyğundur.

2.Siderit zərrəciklərinin(doldurucunun) diametrinin orta qiymətindən, onların kompozitdəki konsentrasiyasından asılı olmayaraq nazik təbəqəli kompozitlərdə dielektrik nüfuzluğunun(ϵ) qiyməti tezliyin artması ilə məton azalırlar. Belə asılılıq dipol və miqrasiya polyarlaşmasna uyğun gelir. Dielektrik nüfuzluğunun (ϵ) tezlikdən asılı olaraq azalmasına səbəb, dipolların gecikməsi və polyarlaşmada iştirak edən hissəciklərin sayının azalmasıdır. Baqşa sözlə, tezliyin artması ilə əvvəlcə bir, sonra digər yüksək hissəciklər tətbiq olunan gərginliyin $\frac{1}{4}$ periodunda lokallaşma yerlərinə çatmağa imkan tapmir və elektrik sahəsinin dəyişməsinə uyğun olaraq, keçiriciliyin artmasına səbəb olur. Disperqatorun konsentrasiyasının artması, yarımkəçirici hissəciklərinin effektiv səthinin artmasına və uyğun olaraq, fazalararası sərhəddin sahəsinin artmasına gətirir ki, bu da miqrasiya edən yükdaşıyıcıların sayının artması ilə nəticələnir. Miqrasiya edən yükdaşıyıcıların artması, onunla əlaqədar dielektrik itkisinin tangens bucağının artmasına və onun tezliyə görə paylanması səbəb olur.


3.Bütün tədqiq edilən kompozit plynokalarında Siderit zərrəciklərinin(doldurucunun) diametrinin orta qiyməti artıqda onların dielektrik nüfuzluğunun(ϵ) qiyməti artır.

4.Bütün plynokaların maqnit xassələri tədqiq olunmuşdur. Gözləniləndiyi kimi bütün plynokalarda histerezis əyrisi müşahidə olunmuşdur. Histerezis əyrilarının parametrlərinin (maqnitləşmənin doyma qiyməti, qalıq maqnitləşmə, koersitiv qüvvə) siderit zərrəciklərinin diametrinin orta qiymətindən və onların kompozitdəki konsentrasiyasından asılılığı alınmışdır. Alınmış nəticələrin analizi göstərdi ki, siderit zərrəciklərinin kompozitdəki konsentrasiyanın artması ilə maqnitləşmənin doyma qiyməti artır. Maqnitləşmə əyrilarından maqnit həssaslığı təyin olunmuşdur. Cədvəl 2- də nümunələrin maqnit xassələri göstərilmişdir

Cədvəl 2

Orta qiymət $\bar{x}, \mu\text{m}$	Sideritin polimer matrisada konsentrasiyası	Maqnitləşmənin doyma qiyməti Emu, 10^{-3}	Qalıq maqnitləşmə. 10^{-3}	Koersitiv qüvvə, G
44.35	0.3	6.678	1.293	69.011
	0.4	7.238	1.434	61.412
117.81	0.3	10.76	1.971	65.524
	0.4	7.64	1.382	65.369
179.03	0.3	8.281	1.417	61.398
	0.4	5.748	0.972	61.186
256.57	0.3	8.666	1.505	60.450
	0.4	9.772	1.759	60.699


Şəkil 5-də koersitiv qüvvənin siderit zərrəciklərinin ölçülərindən asılılığı göstərilmişdir.




Şəkil. 5. Koersitiv quvvənin siderit zərrəciklərinin ölçülərindən asılılığı.

Şəkildən görünür ki, siderit zərrəciklərinin ölçüləri artdıqca koersitiv quvvənin qiyməti azalır. Maqnit qavrayıcılığı və nüfuzluğunu müxtəlif siderit zərrəciklərinin ölçülərindən və doldurucunun həcmi faizindən asılılığı müəyyən edilmişdir. Göstərilmişdir ki, maqnit zərrəciklərinin ölçüsü və doldurucunun həcmi faizi artdıqca maqnit qavrayıcılığı və nüfuzluğunu qiymətləri artır. Bütün kompozit plynokalarda, maqnit qavrayıcılığı və maqnit nüfuzluğu tədqiq edilmişdir və onların siderit zərrəciklərinin diametrinin orta qiymətindən, kompozitdəki konsentrasiyasından asılılığı hesablanmışdır. Qeyd edək ki, maqnit qavrayıcılığı (χ) və maqnit nüfuzluğunu (μ) maqnit sahəsindən asılılığı bütün nümunələr üçün analoji xarakter daşıyır. Belə ki, maqnit sahəsinin intensivliyi artdıqca hər iki parametrin qiyməti kəskin artaraq maqnit sahəsinin müəyyən qiymətində doyma halına keçirlər.


Sintez edilmiş 40% siderit, 60%PP və 20% siderit, 80%PP kompozitlərində 77-300K temperatur intervalında maqnit qavrayıcılığının, maqnitləşmənin və koersitiv quvvənin temperatur asılılıqları tədqiq edilmişdir. Nəticələrin analizindən məlum edilmişdir ki, maqnitləşmənin (M_s) (Şəkil 6) maqnit qavrayıcılığının $1/\chi$ (Şəkil 7) və koersitiv quvvənin (H_c) (Şəkil 8) temperatur asılılıqları mürəkkəb xarakter daşıyır. Belə ki, temperatur azaldıqca H_c və M -in qiymətləri $T=170\text{K}$ temperaturuna qədər kəskin artırırlar. Temperaturun sonrakı azalması ilə $M=f(T)$ asılılığı doyma halına keçir, H_c -in qiyməti isə monoton artır. Bundan əlavə, temperatur azaldıqca H_c -in qiyməti təqribən iki dəfə, M -in qiyməti isə 1.5 dəfə artır. Maqnit qavrayıcılığının tərs qiymətinin temperatur asılılığından $1/\chi=f(T)$ Neel və xarakteristik Veys temperaturlarının qiymətləri tapılmışdır. Belə ki, $T_N=178\text{K}$, $\theta_p=148\text{K}$. $1/\chi=f(T)$ asılılığından müəyyən edilmişdir ki, sideritin həcmi faizi artdıqca spin hallarının nizamlılığı temperaturun yüksək qiymətinə doğru sürüşür.



Şək.6.




Şək.7



Şək.8

5.Otaq temperaturunda $400-4000\text{ cm}^{-1}$ intervalında müxtəlif ölçülü maqnit zərrəcikli bütün kompozit plynokaların infraqırmızı spektrləri çəkilmişdir(şəkil 9).



Şəkil.9. Müxtəlif ölçülü maqnit zərrəcikli kompozitlərin infraqırmızı spektrləri

Şəkildən görünür ki, spektrlərin intensivliyinin qiyməti zərrəciklərin ölçülərindən asılı olaraq dəyişir. Spektrlərin analizindən sideritə, onun tərkib hissələri olan hematit və magnetitə məxsus olan udma maksimumlarının xətti məlum edilmişdir. Belə ki, FeCo_3 (siderit)-ə məxsus olan simmetrik deformasiya rəqslərinin 866 cm^{-1} , simmetrik valent 1433 cm^{-1} və asimmetrik deformasiya rəqslərinin 735 cm^{-1} udma xəttləri aşkar edilmişdir. Hematit Fe_2O_3 -ə məxsus olan simmetrik deformasiya rəqslərinin 866 cm^{-1} , simmetrik valent 1433 cm^{-1} və asimmetrik deformasiya rəqslərinin 735 cm^{-1} udma xəttləri aşkar edilmişlər. Məlum edilmişdir ki, $3490-3500\text{ cm}^{-1}$ oblastında (intervalında) müşahidə edilən maksimum xəttləri OH-qrupunun valent rəqslərinə aiddir.

Siderit zərrəciklərinin fraksiyasının kompozitin elektrofiziki xassələrinə təsiri tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, kompozitin elektrofiziki xassələrini artırmaq üçün $d=200-315\text{mkm}$ ölçülü zərrəciklərdən və həcmi faizi $\leq 40\%$ (Siderit)+60%PP kompozitlərin istifadəsi məqsədə uyğundur.

Yenilik:

- Radiouducu örtük üçün doldurucu kimi istifadə olunan magnetit və siderit $(\text{Fe},\text{Mn})\text{CO}_3$ nanohissəcikli maqnit materiallar əsaslı yeni növ polimer matrisalı nazik təbəqəli kompozit materialları işlənib və sintez edilmişdir,
- Komponentlərin tərkibindən və doldurucunun dənəciklərinin dispersliyindən asılı olaraq kompozitlərin maqnit və elektrik xassələrinin asılılıqları tədqiq edilmişdir,
- Fazal arası qarşılıqlı təsirin kompozit nümunələrin elektrik xüsusiyyətinə təsiri öyrənilmişdir,
- Yüksek elektrik keçiriciliyinə malik olan kompozitlər almaq üçün böyük ölçülü zərrəciklərdən istifadə etmək lazımdır ($d \geq 160, 315\text{ mkm}$).

9	Layihə mövzusu üzrə elmi məruzələr (seminar, dəyirmi masa, konfrans, qurultay, simpozium və s. çıxışlar) (məlumat tam şəkildə göstəriləlidir: a) məruzənin növü: plenar, dəvətli, şifahi və ya divar məruzəsi; b) tədbirin kateqoriyası: ölkədaxili, regional, beynəlxalq) <i>(burada doldurmali)</i>
	1. R.A.Ali-zade Magnetic Characteristics of Polymer Microspheres Filled with Magnetite Nanoparticles ICSM, Turkey, 2012 səh.1053.-divar 2. Sh.Hasanli, R.A.Ali-zade Preparation and Investigation of Physical Properties of Films on the base of Polymer and Metallic Particles ICSM, Turkey, 2012, səh.1054.divar 3. R.A.Alizade, Sh.M.Hasanli.Electrical conductivity of composite thin films on the base of polyethanole and microparticles of siderite
10	Layihə üzrə əldə olunmuş cihaz, avadanlıq və qurğular, mal və materiallar, komplektləşdirmə məmulatları <i>(burada doldurmali)</i>
	Cihazların alınması üçün tender elan edilibdir. Kompyuter və printer.
11	Yerli həmkarlarla əlaqələr <i>(burada doldurmali)</i> Fiziki-kimyəvi metodlarla tədqiqatlar laboratoriyası(kimya Problemləri İnstitutu). Lab.müdüri AMEA-nın müxbir üzvü k.e.d, prof. Məcidov Ə.N.
12	Xarici həmkarlarla əlaqələr <i>(burada doldurmali)</i> Latviya Dövlət Universitetinin Fizika İnstitutu. «İstilik-kütlə köçürmə (Тепло-масса переноса)», laboratoriyası.Lab.müdüri prof. Blums E.Ya. Institutun direktoru prof. Freybergs E.Ya.
13	Layihə mövzusu üzrə kadr hazırlığı (əgər varsa) <i>(burada doldurmali)</i> Qiyabi aspirant Səmədova Ülkər
14	Sərgilərdə iştirak (əgər baş tutubsa) <i>(burada doldurmali)</i>
15	Təcrübəartırmada iştirak və təcrübə mübadiləsi (əgər baş tutubsa) <i>(burada doldurmali)</i>
16	Layihə mövzusu ilə bağlı elmi-kütləvi nəşrlər, kütləvi informasiya vasitələrində çıxışlar, yeni yaradılmış internet səhifələri və s. (məlumatı tam şəkildə göstəriləlidir) <i>(burada doldurmali)</i>

SİFARIŞÇI:
Elmin İnkışafı Fondu


Baş məsləhətçi
Həsənova Günel Cahangir qızı

(imza)
"—" 2012-ci il

Baş məsləhətçi
Babayeva Ədilə Əli qızı


(imza)
"08" 10 2012-ci il

İCRAÇI:
Layihə rəhbəri
Həsənli Şəmistan Mahmud oğlu


(imza)
"09" oktyabr 2012-ci il



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA ELMIN İNKİŞAFI FONDU

MÜQAVİLƏYƏ ƏLAVƏ

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkışafı Fonduun
elmi-tədqiqat programlarının, layihələrinin və digər elmi tədbirlərin
maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə qrantların verilməsi üzrə
2011-ci ilin 1-ci müsabiqəsinin (EIF-2011-1(3)) qalibi olmuş
və yerinə yetirilmiş layihə üzrə

ALINMIŞ ELMİ MƏHSUL HAQQINDA MƏLUMAT (Qaydalar üzrə Əlavə 17)

Layihənin adı: Radio dalğalarını yüksək udma qabiliyyətinə malik maqnetit əsaslı nanokompozit
materialların alınması və tədqiqi

Layihə rəhbərinin soyadı, adı və atasının adı: Həsənli Şəmistan Mahmud oğlu

Qrantın məbləği: 50 000 manat

Layihənin nömrəsi: EIF-2011-1(3)- 82/04-M-24

Müqavilənin imzalanma tarixi: 27 sentyabr 2011-ci il

Qrant layihəsinin yerinə yetirilmə müddəti: 12 ay

Layihənin icra müddəti (başlama və bitmə tarixi): 1 oktyabr 2011-ci il – 1 oktyabr 2012-ci il

Diqqət! Bütün məlumatlar 12 ölçülü Arial şrifti ilə, 1 intervalla doldurulmalıdır

1. Elmi əsərlər (sayı)

№	Elmi məhsulun növü	Təmliq dərəcəsi	Dərc olunmuş	Çapa qəbul olunmuş və ya çapda olan	Çapa göndərilmiş
1.	Monoqrafiyalar həmçinin, xaricdə çap olunmuş				
2.	Məqalələr				

			R.Alizade, Sh.M.Hasanlı “Electrical conductivity of composite thin films on the base of polyethanole and microparticles of siderite” adlı məqalə// J. Physical Chemistry jurnalına dərj edilməyə göndərilibdir
3.	Konfrans materiallarında məqalələr O cümlədən, beynəlxalq konfras materiallarında	2 –məqalə 2-məqalə	
4.	Məruzələrin tezisləri həmçinin, beynəlxalq tədbirlərin toplusunda	Məruzələrin tezisləri hesabata əlavə edilir.	Məruzələrin Tezisləri hesabata əlavə edilib.
5.	Digər (icmal, atlas, kataloq və s.)		

2. İxtira və patentlər (sayı)

No	Elmi məhsulun növü	Alınmış	Verilmiş	Ərizəsi verilmiş
1.	Patent, patent almaq üçün ərizə			
2.	İxtira			
3.	Səmərələşdirici təklif			

3. Elmi tədbirlərdə məruzələr (sayı)

No	Tədbirin adı (seminar, dəyirmə masa, konfrans, qurultay, simpozium və s.)	Tədbirin kateqoriyası (ölkədaxili, regional, beynəlxalq)	Məruzənin növü (plenar, dəvətli, şifahi, divar)	Sayı
1.	Türkiyə-konfrans-“International Conference on Superconductivity and Magnetism (ICSM)” 29 Aprel-4 May 2012	Beynəlxalq	divar	2-(iki)

2.				
3.				

SİFARIŞÇI:

Elmin İnkışafı Fondu

Baş məsləhətçi


Həsənova Günel Cahangir qızı

(imza)

"—" 201-ci il

İCRAÇI:**Layihə rəhbəri**

Həsənli Şəmistan Mahmud oğlu



(imza)

"09" oktyabr 2012-ci il

Baş məsləhətçi

Babayeva Ədilə Əli qızı



(imza)

"09" 10 2012-ci il



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA ELMİN İNKİŞAFI FONDU

MÜQAVİLƏYƏ ƏLAVƏ

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkışafı Fonduun
elmi-tədqiqat programlarının, layihələrinin və digər elmi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi
məqsədi ilə qrantların verilməsi üzrə
2011-ci ilin 1-ci müsabiqəsinin (EIF-2011-1(3)) qalibi olmuş
və yerinə yetirilmiş layihə üzrə

ALINMIŞ NƏTİCƏLƏRİN ƏMƏLİ (TƏCRÜBİ) HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ VƏ LAYİHƏNİN NƏTİCƏLƏRİNDƏN GƏLƏCƏK TƏDQİQATLARDADA İSTİFADƏ PERSPEKTİVLƏRİ HAQQINDA MƏLUMAT VƏRƏQİ (Qaydalar üzrə Əlavə 16)

Layihənin adı: Radio dalğalarını yüksək udma qabiliyyətinə malik maqnetit əsaslı nanokompozit materialların alınması və tədqiqi

Layihə rəhbərinin soyadı, adı və atasının adı: Həsənli Şəmistan Mahmud oğlu

Qrantın məbləği: 50 000 manat

Layihənin nömrəsi: EIF-2011-1(3)- 82/04-M-24

Müqavilənin imzalanma tarixi: 27 sentyabr 2011-ci il

Qrant layihəsinin yerinə yetirilmə müddəti: 12 ay

Layihənin icra müddəti (başlama və bitmə tarixi): 1 oktyabr 2011-ci il – 1 oktyabr 2012-ci il

1. Layihənin nəticələrinin əməli (təcrübi) həyata keçirilməsi

1 Layihənin əsas əməli (təcrübi) nəticələri, bu nəticələrin məlum analoqlar ilə müqayisəli xarakteristikası

(burada doldurmali)

Radiouducu örtük üçün doldurucu kimi istifadə olunan ferrit və siderit $(\text{Fe}, \text{Mn})\text{CO}_3$ nanohissəcikli maqnit materialları və polimer matrisalı əsaslı yeni növ nazik təbəqəli kompozit plynokaları işlənilib və sintez edilmişdir. Komponentlərin tərkibindən və doldurucunun dənəciklərinin dispersliyindən asılı olaraq kompozitlərin maqnit və elektrik xassələrinin tədqiq edilibdir,

Məlum edilmişdir ki, nazik təbəqəli kompozitlərdən keçən cərəyan şiddetinin gərginlikdən asılılığı ($i=f(U)\text{VAX} - i$) maqnit siderit zərrəciklərinin (doldurucunun) diametrinin orta qiymətindən, onların kompozitdəki konsentrasiyasından və tətbiq olunan gərginliyin qiymətindən asılıdır. Bu asılılıqlar qeyri xətti xarakter daşıyır (Şəkil əlavə 13). Şəkildən görünür ki, kompozitə tətbiq olunan gərginliyin qiyməti artıqca ondan keçən cərəyan şiddetinin qiyməti artır. VAX-in qeyri xətti xarakter daşımاسının əsas

səbəblərindən biri fazalararası sərhəddə potensial çəpərinin yaranması və termoionlaşma Frenkel effektidir.

Nümunələrdən keçən cərəyan şiddətinin gərginlikdən asılılığının tədqiqinin analizindən məlum edilmişdir ki, cərəyan şiddətinin gərginlikdən asılılığını nəzəri olaraq $J=A_1U + A_2U^2$ formulu vasitəsi ilə ifadə etmək olar. Bunu nəzərə alaraq demək olar ki, tədqiqi olunan kompozitlərin elektrik keçiriciliyində 2 mexanizm mühüm rol oynayır. Bir mexanizmdən digərinə kecid gərginliyi A_1/A_2 nisbəti ilə təyin olunur. Beləliklə göstərilmişdir ki, kompozit təbəqələrin elektrik keçiriciliyinin xətti və qeyri-xətti hissəsinə uyğun gələn iki proses iştirak edir. $J=J(U)$ asılılığının xətti hissəsində cərəyanın artması elektronların sürətinin artması hesabına, qeyri-xətti hissəsində isə bu, kompozitdə elektronların miqdarının artması hesabına baş verir. Keçiriciliyin xətti hissəsində qeyri-xətti hissəsinə kecid gərginliyinin qiyməti, kompozitdəki bütün mikrohissəciklərin səthində yerləşən elektronların hesabına yaranmış elektronların həcmi sıxlığını xarakterizə edən " $6\varphi/D$ " (burada φ - mikrohissəciklərin həcmi konsentrasiyası, D-mikrohissəciklərin orta diametridir) parametrindən asılıdır. Keçiriciliyin qeyri-xətti hissəsində, elektronların miqdarının artması ilə bərabər, onların intensiv udulması da baş verir. Beləliklə, əmələ gələn və udulan elektronların miqdarı verilmiş elektrik gərginliyindən asılıdır. Kompozitlərin elektrik keçiriciliyində metal zərrəciklərin ümumi səthi və onlar arşındakı məsafə əsas rol oynayır. Belə ki, nəzəri model əsasında metal zərrəcikləri arası məsafə ilə kecid gərginliyi $\frac{6\varphi}{D}$ (burada φ -mikrohissəciyin həcmi konsentrasiyası, D-mikrohissəciyin orta diametri) parametrinin arasında ki, əlaqə müəyyən edilmişdir. Göstərilmişdir ki, kecid gərginliyinin qiyməti səthin ümumi qiymətinin artması ilə azalır, hissəciklərarası məsafənin artması ilə artır.

Siderit zərrəciklərinin fraksiyasının kompozitin elektrofiziki xassələrinə təsiri tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, kompozitin elektrofiziki xassələrini artırmaq üçün d=200-315mkm ölçülü zərrəciklərdən və həcmi faizi $\leq 40\%$ (Siderit)+60%PP kompozitlərin istifadəsi məqsədə uyğundur.

2. Bütün pylonkaların maqnit xassələri tədqiq olunmuşdur. Gözləniləndiyi kimi bütün pylonkalarda histerezis əyrisi müşahidə olunmuşdur. Histerezis əyrlərinin parametrlərinin (maqnitləşmənin doyma qiyməti, qalıq maqnitləşmə, koersitiv qüvvə) siderit zərrəciklərinin diametrinin orta qiymətindən və onların kompozitdəki konsentrasiyasından asılılığı alınmışdır. Alınmış nəticələrin analizi göstərdi ki, siderit zərrəciklərinin kompozitdəki konsentrasiyanın artması ilə maqnitləşmənin doyma qiyməti artır. Maqnitləşmə əyrlərindən maqnit həssaslığı təyin olunmuşdur. Maqnit qavrayıcılığı və nüfuzluğunun müxtəlif siderit zərrəciklərinin ölçülərindən və doldurucunun həcmi faizindən asılılığı müəyyən edilmişdir. Göstərilmişdir ki, maqnit zərrəciklərinin ölçüsü və doldurucunun həcmi faizi artıqca maqnit qavrayıcılığı və nüfuzluğunun qiymətləri artır.

3.Otaq temperaturunda $400-4000 \text{ cm}^{-1}$ intervalında müxtəlif ölçülü maqnit zərrəcikli bütün kompozit pylonkaların infraqırmızı spektrleri çəkilmişdir Spektrlerin analizində sideritə, onun tərkib hissələri olan hematit və maqnetitə məxsus olan udma maksimumlarının xətti məlum edilmişdir. Belə ki, FeCo_3 (siderit)-ə məxsus olan simmetrik deformasiya rəqslərinin 866 cm^{-1} , simmetrik valent 1433 cm^{-1} və asimetrik deformasiya rəqslərinin 735 cm^{-1} udma xəttləri aşkar edilmişdir. Hematit Fe_2O_3 -ə məxsus olan simmetrik deformasiya rəqslərinin 866 cm^{-1} , simmetrik valent 1433 cm^{-1} və asimetrik deformasiya rəqslərinin 735 cm^{-1} udma xəttləri aşkar edilmişlər. Məlum edilmişdir ki, $3490-3500 \text{ cm}^{-1}$ oblastında (intervalında) müşahidə edilən maksimum xəttləri OH-qrupunun valent rəqslərinə aiddir.

1. V. Bogush. APPLICATION OF ELECTROLESS METAL DEPOSITION FOR ADVANCED COMPOSITE SHIELDING MATERIALS Journal of Optoelectronics and Advanced Materials Vol. 7, No. 3, June 2005, 1635 – 1642

2. Е.А. УКРАИНЕЦ, Н.В. КОЛБУН. Доклады Бгуир, 2003 октябрь–декабрь № 4 115-11
Экранирующие свойства многослойных конструкций электромагнитных экранов на основе материалов с малоразмерными включениями металлов и жидких сред.

Yuxarıda qeyd edilmiş ənənəvi işlərində elektromaqnit dalğalarını udma qabiliyyətinə malik olan çox təbəqəli ekranların müxtəlif konstruksiyasının quruluşu və bu ekranların təzlik

xarakteristikaları, maqnit dalğalarının səpilməsi məsələləri müzakirə edilir. Bu işlərdə materialların elektrofiziki xassələri, doldurucu maddənin ekranın xassələrinə təsiri haqda məlumat verilmir.

Analoq işlərindən fərqli olaraq təqdim edilən layihədə yüksək xüsusiyyəti olan nazik təbəqəli ekran materiallarının elektrofiziki(bax punkt 1), maqnit (bax punkt 2) və optik xassələri(bax punkt 3) tədqiq və alınmış nəticələr ətraflı müzakirə edilmişdir. O, cümlədən: a) ekran materialının udma qabiliyyətini artırmaq üçün $d=200-315\text{mkm}$ ölçülü zərrəciklərdən və həcmi faizi $\leq 40\%$ (Siderit)+60%PP yüksək elektrik keçiriciliyinə malik kompozitin kompozitlərin istifadəsi məqsədə uyğun olduğu müəyyən edilmişdir, b) nəzəri model əsasında metal zərrəcikləri arası məsafə ilə keçid gərginliyi (bax punkt 1) $\frac{6\varphi}{D}$ (burada φ – mikrohissəciyin həcmi konsentrasiyası,D-mikrohissəciyin orta diametri) parametrinin arasında ki, əlaqə müəyyən edilmişdir. Göstərilmişdir ki, keçid gərginliyinin qiyməti səthin ümumi qiymətinin artması ilə azalır, hissəciklərarası məsafənin artması ilə isə artır.
c) Maqnit qavrayıcılığı və nüfuzluğunun müxtəlif siderit zərrəciklərinin ölçülərdən və doldurucunun həcmi faizində asılılığı müəyyən edilmişdir. Göstərilmişdir ki, maqnit zərrəciklərinin ölçüsü və doldurucunun həcmi faizi artıqca maqnit qavrayıcılığı və nüfuzluğunun qiymətləri artır.

Layihənin nəticələrinin əməli (təcrübi) həyata keçirilməsi haqqında məlumat (istehsalatda tətbiq (tətbiqin aktını əlavə etməli); tədris və təhsildə (nəşr olunmuş elmi əsərlər və s. – təhsil sisteminə tətbiqin aktını əlavə etməli); bağlanmış xarici müqavilələr və ya beynəlxalq layihələr (kimlə bağlanıb, müqavilənin və ya layihənin nömrəsi, adı, tarixi və dəyəri); dövlət programlarında (dövlət orqanının adı, qərarın nömrəsi və tarixi); ixtira üçün alınmış patentlərdə (patentin nömrəsi, verilmə tarixi, ixtiranın adı); və digərlərində)

(burada doldurmalı)

AMEA –nın Fizika İnstitutu və Latviya Respublikası –Riga şəhəri. Latviya Dövlət Universitetinin Fizika İnstitutu arasında nanozərrəcikli nazik təbəqəli kompozitlərin sintezi, elektrofiziki və maqnit xassələrinin

tədqiqi mövzusunda birgə əməkdaşlıq müqaviləsi. 27 aprel 2012-ci il.

2. Layihənin nəticələrindən gələcək tədqiqatlarda istifadə perspektivləri

1 Nəticələrin istifadəsi perspektivləri (fundamental, tətbiqi və axtarış-innovasiya yönü elmi-tədqiqat layihə və programlarında; dövlət programlarında; dövlət qurumlarının sahə tədqiqat programlarında; ixtira və patent üçün verilmiş ərizələrdə; beynəlxalq layihələrdə; və digərlərində)

(burada doldurmali)

Polimer və mikrometallik hissəciklər əsasında yaradılan kompozitlər, kiçik həndəsi ölçülü kondensatorların yaradılması məqsədi ilə radio-mikroelektronikada; elektron cihazların qorunması məqsədilə radioindukciya örtük; elektrik və maqnit sahələrinin datçıkları; infraqırmızı detektorlar, suyun təmizlənməsi üçün mikrodaşıyıcılar və s. kimi istifadə oluna bilər.

Bundan əlavə layihənin icrası zamanı alınan nəticələr, Müdafiə Nazırlığı və Müdafiə Sənayesi, Bakı radiozavodu, Fövqəladə Hallar Nazırlığı, Rabitə və tekommunikasiya nazırlığı, Azərenerji", "Azneft" və s. müəssisələr üçün böyük maraq kəsb edə bilər.

SİFARIŞÇI:

Elmin İnkışafı Fondu

Baş məsləhətçi

Həsənova Günel Cahangir qızı

(imza)

" " 201-ci il

İCRAÇI:

Layihə rəhbəri

Həsənli Şəmistan Mahmud oğlu

İllias

(imza)

"09" Oktay 2012-ci il

Baş məsləhətçi

Babayeva Ədilə Əli qızı

ƏA

(imza)

"25" 10 2012-ci il